



MAJAVÄRV



KIRJELDUS

Kattev, satiinmatt naturaalse te õlide baasil viimistlusvahend puidule välistingimustes.

Mikropoorne pind võimaldab puidul hingata ning vähendab puidu pundumist ja kokkutõmbumist. Vetthülgav, ilmastiku- ja UV kindel viimistlus ei pragune ega kooru.

Värskendamiseks kanda pinnale uus õhuke kiht õli (ei vaja eelnevat lihvimist).

Kuivana, ohutu inimestele, loomadele ja taimedele ning sobib laste mänguasjade viimistlemiseks vastavalt EN 71.3 (Euronorm), sülje- ja higikindel vastavalt DIN 51360.

Värvitoonid katavad puidusüü, rõhutades puidu struktuuri.

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo Majavärv on eiriti sobilik kõikidele puitpindadele välistingimustes, mis vajavad erakordset vastupidavust: puitlaudised, rõdud, aknad ja akende luugid, väravad, lehtlad, puitpaneelid, aiamaad ja aiamööbel, autovarjualused, jne. Ideaalne varem töödeldud mikropoorse viimistluse uuendamiseks.

KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalille-, sojaotakja- ja liinaseemneõli) raudoksiid ja orgaanilised pigmendid
Titaan-dioksiid (valge pigment)
Lisained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abained
Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)
Toode vastab EL määruse (2004/42/EU) kohaselt max. VOC sisaldus 400gr/l (Cat A/i (2010)).

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 1.0-1.35 g/cm³
Viskoossus: 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt: >60°C DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.



EELTÖÖD

Puidu pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Osmo majavärv on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt.

Pind peab olema puhas, kuiv. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk.

Võimalusel katta puit viimistlusvahendiga enne paigaldamist neljast küljest.

Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet äärepeal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

Täiendava kaitse sine, mädaniku ja putukate eest soovitatakse puit võimalusel katta igast küljest Osmo WR värvitu puidumutiga (4001)*.

* Kasutage biotsiide ohutult! Enne kasutamist lugege alati läbi tootel olev infosiit.

PEALEKANDMINE

Kanda pinnale õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades Osmo naturaalse harjastega pintslit või mikrokiust rulli.

Laske kuivada 10-12 tundi, tagades hea ventilatsioon.

Pärast kuivamist kanda peale teine kiht õhukeselt ja ühtlaselt.

Renoveerimiseks piisab ühest kihist puhtale kuivale pinnale.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 10-12 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 L - 26 m² üks kiht

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS

Kui väliispindadel (nt. aknad, ukсед, fassaadid) soovitakse veel tõhusamat kaitset, kanda peale kuivamist viimase kihina pinnale Osmo UV-kaitseõli Extra 420.

See kaitseb pindasid täiendavalt mustuse ja plekkide eest ning pikendab veelgi viimistluse eluiga.

Osmo majavärv valge 2101 tooni puhul kasutada viimase kihina Osmo kaitsvat puiduõli 900 (valge).

Alates 2,5 liitrist on võimalik tehases toonida 186 RAL ja 1950 NCS värvitooni. Samuti on võimalik lisada täiendavaid biotsiide lisandeid.

HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust.

NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumask (Isesüttimise oht!).

Kuiv viimistlus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.

Ohutuskaarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

- 2101 Valge
- 2203 Hele ooker
- 2204 Elevandiluu
- 2205 Päevalille kollane
- 2308 Rootsi punane
- 2310 Punane seeder
- 2311 Karminpunane
- 2404 kuuseroheline
- 2501 Labradorisinine
- 2506 Tumesinine
- 2507 Tuvisinine
- 2606 Pruun
- 2607 Tumepruun
- 2703 Mustjashall
- 2704 Kivihall
- 2708 Kruusakivihall
- 2716 Antratsiithall
- 2735 Helehall
- 2742 Traffic-hall



PURKIDE SUURUSED

0.75 L; 2.50 L; 25 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015